



# PCD 91

PRODUIT DE COUPE PRÊT À L'EMPLOI



## DESCRIPTION

- Produit de protection des coupes pour bois traités en autoclave.
- Fait barrière au pourrissement et aux verdissures.

## SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous bois traité par autoclave classe 3 et 4.

## PROPRIÉTÉS

- Excellente imprégnation de la partie coupée.
- Non filmogène.
- Prêt à l'emploi.
- Uniformise la couleur des coupes
- Régule l'évaporation et limite les pénétrations d'eau.

### FINITION

Mat

### FORMAT

1L - 2,5L - 10L

### USAGE

Extérieur

### USAGE

Brosse - Rouleau - Pistolet



Marron



Brun



Vert



Kaki

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Classification</b>	Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005
<b>Liant</b>	Résines acryliques
<b>Solvant type</b>	Eau
<b>Odeur</b>	Sans odeur
<b>Densité</b>	1.01 ± 0.1
<b>Viscosité</b>	97" ± 5
<b>Extrait sec</b>	7 % ± 1
<b>Aspect</b>	Liquide
<b>Point d'éclair</b>	Classé non inflammable
<b>COV</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l (2010). Ce produit contient max. 30g/l
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau, pulvérisation, trempage
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
<b>Rendement</b>	5 à 7 m <sup>2</sup> par litre
<b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>	12 heures (à 20°C et humidité relative de 50%)
<b>Nettoyage du matériel</b>	A l'eau
<b>Stockage</b>	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- S'assurer que le bois est propre et brut.
- Ne pas utiliser par une température ambiante inférieure à 5°C ou supérieure à 30°C.

## CONSEIL DE PRO

Le PCD91 est un produit d'attente, son rôle est de renforcer la protection des bois traités par autoclave neufs fragilisés par une coupe. Il ne remplace en aucun cas un produit de finition.

Après séchage, nous recommandons de protéger le bois autoclave avec du SEASONITE\* afin de limiter les risques de fendillement, déformation et de grisaillement.

## APPLICATION

- Ne pas diluer.
- Agiter doucement avant emploi.
- Appliquer 1 couche généreuse de PDC91 sur les parties concernées.
- Sur les coupes, il est plus efficace de tamponner le produit à l'aide d'un pinceau pour bien imprégner le support.
- Essuyer les coulures si besoin.
- Pour les grandes coupes, possibilité d'effectuer un trempage de la zone concernée pendant 5 minutes.
- Laisser le produit s'égoutter.

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 08/2022.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**